



# FDV-DOKUMENTASJON

Vannbrett furu og gran

---

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Vannbrett produseres av h vlet trevirke av furu/gran, og leveres med avrundede eller rette skr  sk rede kanter.

Vannbrett har en trapesformet profil, hvor m lene refererer til den tykkeste og bredeste delen. P  undersiden i front (smal side) kan det v re frest et spor som fungerer som «dryppnese».

## 2. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengj ring og rengj ringsmetoder for overflateprodukter

Produktet tildekkes av beslag. Normalt ingen rutiner.

### Ettersyn/kontroll

Produktet tildekkes av beslag. Normalt ingen rutiner.

### Vedlikeholdsinstruksjon- og intervall

Produktet tildekkes av beslag. Normalt ingen rutiner.

Tre er et hygroskopisk materiale, og vil ta til seg fuktighet fra luft og fra regnvann som legger seg direkte p  overflaten. For at tre skal r tne sier en tommelfingerregel at trefuktigheten m  ligge over 30% en stund for   f  grep. En trefuktighet p  over 20% etterp  vil v re nok til at r ten utvikler seg.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Det er vanskelig   angi levetid p  trykkimpregnert tre i antall  r da den er meget avhengig av det milj et konstruksjonen st r i. CU impregnert tre f r normalt en levetid som er 5 ganger lenger enn trehvit virke. Det er imidlertid viktig at alle bearbejdede ender etterbehandles med et trebeskyttelsesmiddel. NB! Dersom bordene (klasse AB) er i kontakt med jord, vil levetiden reduseres. Ved jordkontakt b r det benyttes klasse A.

### Garanti og vilk r

#### Fuktbestandighet

Dette produktet er  mfintlig overfor fukt

#### Renholdsvennlighet

Produktet tildekkes av beslag. Normalt ingen rutiner.

####  vrige opplysninger

-

## 4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: FramTre Industri AS

Postadresse: Kodalveien 484

Postnr. og poststed: 3243 Kodal

Telefon: 33 43 95 00

E-post: [salg@framtreindustri.no](mailto:salg@framtreindustri.no)

**[www.framtre.no](http://www.framtre.no)**

